

POLACRYL 302[®]

POLACRYL 302 je speciální bezbarvý penetrační akrylátovo - polyuretanový lak s vyjímečnou chemickou odolností a mechanickou pevností. Je ideální na dlažbu nebo sokly vyrobené z břidlice, vápence nebo podobných materiálů. Používá se také k dekoraci povrchů krbů. Je odolný vůči častému mytí, UV záření, nežloutne a je vhodný na vnější i vnitřní povrchy.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátovo - polyuretanový transparentní lak
Specifická hmotnost	: 0,9 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 20- 35 sec (DIN 53211-70/4mm,20 °C)
Obsah sušiny	: 35 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu V jednom nátěru	: 32 –36 Om (ISO 2808:2007)
Stupně lesku	: 83,2 (20°) 94,2 (60°) 105,4 (85°) (EN ISO 2813 : 1994)
Ředění	: Bez ředění
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Suchý na dotek	: 60 minut (ASTM D 1640-03)
Schnutí	: 2 – 3 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).
Teoretická vydatnost	: 4–12 m ² / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu)
Odstíny	: Transparentní
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt : kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 660 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Aplikujte POLACRYL 302 štětcem nebo válečkem na připravený povrch. Počet vrstev závisí na požadovaném konečném lesku a mechanické odolnosti natřeného povrchu. Pro optimální ochranu aplikujte 2-3 vrstvy. Pro stabilizaci zvětralých povrchů aplikujte každou další vrstvu ihned po vsáknutí předchozího nátěru.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí mechanicky a současně nářadí očistěte ředidlem 120.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu v normálních skladovacích podmínkách. Jednou otevřenou plechovku znovu velmi důkladně uzavřete a skladujte při teplotě 5 – 30° C.

BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

**PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI
TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.
BALENÍ : 0,75L, 2,5L**

