



TIKKURILA

Fontefire WF

Staráme se o vaší bezpečnost

Fontefire WF je nový vysoce výkonný nátěr na dřevo, který zpomaluje účinky ohně. Vzhledem ke svým vlastnostem tepelné rozpínatelnosti poskytuje více času zachránit lidské životy. Tato univerzální barva může být použita jak v interiéru, tak v exteriéru.

Produkt byl testován v akreditované laboratoři a dostal nejvyšší třídu ochrany dřeva B-S1-d0.

Fontefire WF je vyvinut pro různé dřevěné podklady a může být použitý na dřevěných konstrukcích pro malé domy a chaty, ale i na dřevěné veřejné a výškové budovy.

Jako rychleschnoucí nátěr je vhodný na stříkání a vakuovou aplikaci ve výrobní lince.

Výhody pro lidi

- Umožňuje delší reakční čas pro hasiče, než přijedou na místo
- Dává více času pro evakuaci prostor
- Chrání před požárem a snižuje ztráty

Výhody pro dodavatele

- Umožňuje využití dřeva v objektech regulovaných legislativou požární ochrany.
- Nižší náklady na materiál
- Jeden výrobek lze použít jak pro vnější, tak i interiérové dřevěné povrchy
- Oficiální výsledky zkoušek v souladu s normou EN 13823: 2010 + A1: 2014 a EN ISO 11925-2: 2010
- Reakce na oheň: B-s1, d0, EN 13501-1: 2007 + A1: 2009
- Jednoduchá aplikace. Aplikace nástřikem, vakuová aplikace nebo štětcem.



Fontefire WF

Technické vlastnosti

Fontefire WF obsahuje ochranné prostředky a může být použitý přímo na dřevěný povrch, chrání ho před plísněmi, řasami a ostatními mikroby. V praxi to znamená, že potřebujeme méně vrstev v nátěrovém systému, což umožňuje úsporu výrobních nákladů. Barva nátěru je světle šedá, což výrazně zvyšuje krycí schopnosti na holém dřevě.

Kód produktu: 006 6770

Velikost nádoby: 20l

Barva: světle šedá

Schválené nátěrové systémy

Pro vnější obložení						
Povrch	Základní nátěr	Množství	Vrchní nátěr	Množství	Klasifikační zpráva EN 13501-1:2007+A1:2009	Zkušební metody
Smrk	Fontefire WF	Přední strana: 2 vrstvy x 175-180 g/m ² (jemné řezivo) Zadní strana: 1 vrstva x 175-180 g/m ² (ohoblované dřevo)	Ultra Pro	90-100 g/m ²	K22/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Jiné dřevěné povrchy	Fontefire WF	2 vrstvy x 190-195 g/m ²	Ultra Pro	95-100 g/m ²	K10/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Pro interiérové panely						
Dřevěné povrchy	Fontefire WF	2 vrstvy x 190-195 g/m ²	Akvi Top FD 30	95-100 g/m ²	K09/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Fontefire WF						
Dřevěné povrchy	Fontefire WF	2 vrstvy x 190-195 g/m ²	-	-	K08/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Vlhkost dřevěných povrchů by neměla být větší než 20 %.						

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V PRŮMYSLUVÉM NATÍRÁNÍ

Zkušený personál Dejmark vám rád poskytne všechny podrobnosti o specifikacích nátěrů, pomůže vám při výpočtu tloušťky filmu a napomůže vám s postupem aplikace a dohledem.