

Technický list  
Vydání 16/02/2009  
Identifikační č.:  
02 07 02 06 001 0 000017  
Sika® Primer-490 T

## Sika® Primer-490 T

Primer pro skleněné a glazované povrchy

**Popis výrobku** Sika® Primer-490 T – transparentní, na bázi rozpouštědel, 1-komponentní primer ke zlepšení přidržitosti Sikalastic®-490 T na skleněné a glazované povrchy.

**Použití** ■ primer pro transparentní hydroizolační nátěr Sikalastic®-490 T

**Vlastnosti / výhody** ■ jednoduchá aplikace  
■ vytvrzuje vzdušnou vlhkost  
■ vhodný pro podklady:  
- sklo, skleněné tvárnice, glazovaná keramika

### Údaje o výrobku

**Barva** Bezbarvá kapalina.

**Balení** 1 kg plechovka

### Skladování

**Podmínky skladování / Trvanlivost** 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení v suchu a při teplotách +5°C až +30°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Datum spotřeby uvedeno na kontejneru.

### Technické údaje

**Chemická báze** Silan rozpouštěný v isopropanolu

**Objemová hmotnost** 0,80 g/ml (800 kg/m<sup>3</sup>)

### Informace o systému

#### Aplikační podrobnosti

**Spotřeba** Spotřeba závisí na nerovnosti a nasákavosti podkladu, spotřeba je v rozmezí 0,03 kg/m<sup>2</sup> na podkladu s uzavřenými póry a do 0,08 kg/m<sup>2</sup> na velmi savých podkladech v jedné nebo dvou vrstvách.

**Kvalita podkladu** Podklad určený k lepení musí poskytovat dostatečnou pevnost a adhezi k zajištění dostatečné odolnosti vůči provozu a pohybům konstrukce.

**Příprava podkladu** Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený veškerých volných částic, prachu, zbavený olejů a mastnot, silanů, solí, silikonů, siloxanů a dalších chemikálií, které by mohly mít za následek nedostatečnou přilnavost k podkladu. Maximální obsah vlhkosti podkladu je 5%. Beton musí být minimálně 28 dní starý.

Opravte všechny trhliny vhodnými produkty Sika®.

Relativní vlhkost vzduchu musí být 50% až 70%.

Construction



**Aplikační podmínky /  
Omezení**

<b>Teplota podkladu</b>	+5°C min. / +35°C max.
<b>Způsob aplikace / Nářadí</b>	Sika® Primer-490 T může být aplikován přetíráním celého podkladu čistou látkou namočenou v Sika® Primer-490 T. Sikalastic®-490 T může být aplikován cca po 1 – 2 hodinách.

**Platnost hodnot**

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Bezpečnostní  
předpisy****Ochranná opatření**

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu
- Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

**Místní omezení**

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

**Právní dodatek**

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



Sika CZ, s.r.o.  
Bystřická 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>

