

Univerzální disperzní lepidlo citlivé na tlak

Univerzální disperzní lepidlo citlivé na tlak pro všechny flexibilní krytiny, pro textilní krytiny s rubem z PVC nebo PU, s rubem bez obsahu plniv, linolea, krytiny ze syntetické gumy a kročejeové protihlukové izolační fólie na savé a nesavé podklady ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt - schválení č.: Z-155.20-167
- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- pro vnitřní použití
- vhodný pro mokré lepení a tlakově citlivé lepení
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- slabý zápach
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro kolečkové židle podle EN 12 529
- vhodný pro mytí šampony podle RAL 991 A2
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- silná vláknitost
- krátká čekací doba
- vhodný pro všechny vyrovnávací stěrky SCHÖNOX
- snadno roztíratelný
- rychlý nástup lepicí síly
- vhodný na problematické krytiny

Aplikace

SCHÖNOX EMICLASSIC je vhodné k lepení těchto materiálů:

- textilní podlahové a nástěnné krytiny s
 - syntetický sekundární rub nebo jutový rub
 - konstrukce s ruby bez plniv
 - vhodný netkaný rub
- tkaná látka
- jednovrstvý nebo vícevrstvý vpichovaný koberec
- krytiny z přírodních vláken s kokosovým nebo sisalovým rubem
- podlahové a nástěnné krytiny z PVC a CV
- Luxusní vinylové čtverce (LVT)
- SCHÖNOX TS
- linoleum v pásech

- korkové linoleum
 - korek
 - krytiny ze syntetické gumy s hladkým a pískovaným rubem
 - krytiny ze syntetické gumy s elastickou pěnovou spodní vrstvou na vhodné podklady ve vnitřním prostředí.
- Rovněž na staré a pevné krytiny z PVC a CV, krytiny ze syntetické gumy, linoleum, utěsněné parkety, přírodní a umělé kámen ve spojení s SCHÖNOX SHP nebo SCHÖNOX FS.

Požadavky na podklad

- Odpovídající pevnost, nosnost, rozměrová stabilita a trvalá suchost.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Staré vhodné krytiny musí být pevně položené, důkladně očištěné a zbroušené a v případě potřeby ošetřené plasticizační bariérou (např. SCHÖNOX FS).
- Neporušených a rovných povrchů se savostí vhodnou k použití se docílí použitím vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX, tloušťka vrstvy pro paronepropustné krytiny a na nesavých podkladech alespoň 2 mm.
- Vysoce savé podklady stěn je nutné napenetrovat.
- Pokud potřebujete znát požadavky na podklad pro dané krytiny, prostudujte si technické listy výrobce krytin.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.



Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX EMICLASSIC je disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí a musí se před použitím promíchat.
- Krytiny pokládáné s využitím SCHÖNOX EMICLASSIC musí být aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Rovnoměrně rozetřete lepidlo po podkladu pomocí ozubené stěrky nebo válečku. Zabraňte vzniku žmolků lepidla.

Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřičná disperze s pojivými přísadami
- Barva: béžová
- Hustota: 1,1 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než + 15 °C
- Spotřeba materiálu:
 - váleček: přibliž. 200 g/m²
 - ozubená stěrka TKB A1-A4: 200 - 280 g/m²
 - ozubená stěrka TKB B1-B3: 350 - 450 g/m²
- Čekací doba: asi 10 - 60 min.
- Doba zpracovatelnosti: asi 20 - 60 min.
- Doba schnutí: asi 24 hodin
- Konečná pevnost: asi po 72 hodinách

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.



- Doporučená velikost stěrky: TKB A1, A2, A4, B1, B2 a B3.
- Správné množství lepidla je dáno spodní stranou krytiny. Dbejte na dostatečné smočení.
- Difúzně nepropustné krytiny se musí pokládat na savé podklady během "polovlhké fáze".
- Linoleum a difúzně propustné krytiny, jako např. vpichované koberce, se musí pokládat na savé podklady během "vlhké fáze".
- Difúzně propustné krytiny se musí pokládat na nesavé podklady během "polovlhké fáze".
- Vhodné difúzně nepropustné krytiny, jako např. vhodné PVC krytiny, se musí pokládat na nesavé podklady během "kontaktní fáze".
- Vzdálenost mezi jednotlivými pásy linolea musí být alespoň na tloušťku pohlednice.
- Po pokládce bez bublin krytinu uhladte a po čekací době ji uhladte znova nebo převálcujte.
- SCHÖNOX EMICLASSIC naneste a rozetřete na stěny pomocí vlněného válečku. Následně pročísňte pomocí ozubené stěrky, abyste dosáhli rovnoměrného rozetření lepidla.
- Před tmelením spár vyčkejte alespoň 24 hodin.
- Fáze pokládání:
 - "vlhká fáze": nanesené lepidlo zatím nevykazuje žádnou vláknitost.
 - "polovlhká fáze": začátek kontaktní fáze, provazce lepidla jsou průhledné, vláknitost je patrná. Provazce lepidla nejsou zatím proslé.
 - "kontaktní fáze": vrstva lepidla je průhledná, ale stále lepivá.
- Přímé lepení ke zbytkům starého lepidla může vést k reakcím a tím i k nepříjemnému zápachu.

Balení

- 14,0 kg plastový kbelík
- 6,0 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX EMICLASSIC skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.

- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechny vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro výrobek na disperzní bázi třídy a

Environmentální prohlášení o produktu

dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-DIV20140063-IBG1-DE

Datum vydání

04.04.2014

Platné do

03.04.2019

Třída nebezpečnosti

- nepoužívejte

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Při pokládce PVC krytin v deskách nebo čtvercích do kontaktní fáze lepidla existuje zvýšené nebezpečí vzniku trhlin v důsledku smrštění. Pro savé podklady se proto doporučuje používat přednostně SCHÖNOX DUROCOLL.
- Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro její pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Je nutné se řídit technickým listem BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".

SCHÖNOX EMICLASSIC

Technický list **1.57**

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group