

POPIS VÝROBKU

Extra koncentrovaný hloubkový penetrák. Obsahuje ekologickou vodou ředitelnou disperzi styren-akrylátového kopolymeru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Je dobře mísitelný vodou a alkoholem.
- Vytváří mírně lepivý, transparentní vysoce pružný film.
- Nedoporučuje se používat při prudkém slunci a silném větru.
- Je vhodný na savé a nesavé podklady pro vnitřní a vnější prostředí.
- Zpevňuje podklad, jako např. beton, omítku, stěrku, sádrokarton, brizilit, cementovou desku, starý skriedovaný nátěr, lepí trhliny, je vhodný na polystyren, sklo a jiné.
- Napenetrovaný podklad prodlužuje schnutí barvy.
- Zvyšuje odolnost betonu, omítky vůči vlhkosti a škodlivým oxidem ve vzduchu.
- Fixuje zbytkový prach na povrchu podkladu.
- Vytváří pevnostní spoj mezi podkladem nanesenou vrstvou (betonem, omítkou, stěrkou, barvou, ...)
- Pigmentovat se může s příslušnou vodou ředitelnou barvou, resp. přímo vhodným pigmentem.
- Je vhodný pro přípravu všech vodou ředitelných barev, disperzních omítek, nivelační rychletuhnoucí malty (nivelačky), při přípravě potěrů a vápenných barev, pružných lepidel na lepení dlažby kamene.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

TECHNICKÉ PARAMETRY

ODOLNOST	Film odolává UV záření.
pH výrobku	Je neutrální až alkalické povahy (pH = 7-8,5).
PRACOVNÍ KONCENTRACE	Ředí se s vodou v poměru 1:19. Příprava pískového penetráku / beton kontaktu) ředění 1: 2 až 1: 3 s vodou + jemný písek dle potřeby.
ZPRACOVATELNOST	Zředěný penetrační roztok spotřebujte do 14 dnů.
VYDATNOST	0,10 – 0,20 l/m ² ředěného penetráku.
BALENÍ	1l a 5l
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]	Obsah VOC je: max. 3 g/l výrobku.
ŘEDIDLO	Voda
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Utřete nadměrnou barvu z nářadí a ihned po skončení prací omyjte vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +4°C do +30°C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. Skladování 24 měsíců ode dne výroby.
APLIKACE	Štětcem, válcem nebo stříkáním. Nepoužívejte při teplotách nižších než +4°C a vyšších než 30°C.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Vhodnými prostředky odstraňte z povrchu olej, mastnotu, soli a nečistoty. Povrch opláchněte vodou a nechte vyschnout.

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu, povrchu a penetráku by během aplikace a schnutí neměla klesnout pod +4°C a vystoupit nad 30°C.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci, nejíst, nepít, nekouřit. Zasažené oči třeba dobře vypláchnout pod tekoucí vodou. Znečištěný oděv co nejdříve očistit vodou. V případě potřeby vyhledejte lékaře, kterému ukáže tento TL nebo etiketu výrobku. Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nespotřebované množství zředěného penetráku lze použít na bezprašnou úpravu betonové podlahy v garáži, ve skladu, ve sklepě, na chodník apod., nebo přidat jako záměsovou vodu do betonové směsi nebo omítky.

Výrobce: VUIS STAVCHEM, spol. s r.o. Drotárska 5, 811 04 Bratislava, tel. +421 918 548 623, 0905 464 629, 0905 327 403, tel./fax.: 02 6280 4421, vuis.stavchem@post.sk, vuis.stavchem@gmail.com.

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

UPOZORNĚNÍ:

Doporučené použití penetráku bylo vypracováno na základě 40-letých zkušeností hlavního technologa výrobce. Výrobce se zřídka právní odpovědnosti za nesprávné použití výše uvedených informací a nechává je na vlastní posouzení zákazníka. V případě zájmu o některé uvedené aplikace kontaktujte přímo výrobce.