

TEMAL 600

POPIS

Silikonová barva na bázi pryskyřice s obsahem hliníku.

CHARAKTERISTIKA A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- ◆ Odolává teplotám do +650°C suchého tepla na ocelové m povrchu bez nutnosti základní barvy a +400°C pokud je opatřena zinksilikátovým základem.
- ◆ Používá se pro vnější nátěry ocelových konstrukcí, vystavených vysokým teplotám.
- ◆ Vhodná pro ohnivzdorné dveře, komíny, výfukové potrubí, saunová kamna a další tepelně namáhané povrchy.
- ◆ Pro průmyslové použití splňuje pouze Nařízení 1999/13/EC.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová sušina 22 ± 2 %. (ISO 3233)

Hmotnostní sušina 34 ± 2 %.

Hustota 1.0 kg / l

Kód produktu 006 7679

Doporučená tloušťka filmu a teoretická vydatnost

Doporučená tloušťka filmu		Teoretická vydatnost
suchá	mokrá	
15 µm	70 µm	14.3 m ² /l

Praktická vydatnost závisí na metodě a způsobu nanášení, tvaru a drsnosti natíraného povrchu.

Doba zasychání

DFT 15 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Proti prachu	30 min	15 min	10 min
Na dotek	2 h	1 h	30 min
Přetíratelný	3 h	2 h	1 h
Celkového vytvrzení se dosáhne po	vystavení teplotě +230 °C		

Doba zasychání a přetíratelnosti je závislá na tloušťce filmu, teplotě a vlhkosti vzduchu a výměně vzduchu.

Vzhled povrchu Metalický lesk.

Odstín Hliníkový.

TEMAL 600

PODMÍNKY APLIKACE

Příprava podkladu	Vhodným způsobem odstraňte olej, mastnotu, soli a nečistoty. (ISO 12944-4). <u>Ocelové povrchy:</u> Abrazivně otryskejte minimálně na stupeň Sa2 (ISO 8501-1). Menší poškození ručně očistěte na stupeň St2 (ISO 8501-1). Pokud nelze otryskat, doporučuje se u za studena válcované oceli metoda fosfátování, aby byla zajištěna přilnavost. <u>Povrchy opatřené zinksilikátovým nátěrem:</u> Vhodným způsobem odstraňte olej, mastnotu, soli a nečistoty. Opravte poruchy v základním nátěru. Dodržujte doby přetíratelnosti (ISO 12944-4).
Základní barva	TEMASIL 90.
Vrchní email	TEMAL 600.
Podmínky nanášení	Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí klesnout během nanášení a sušení pod +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou rosného bodu.
Nanášení	Vzduchovým stříkáním nebo štětcem. Před aplikací důkladně zamíchejte. Podle metody nanášení naředěte 0 - 10 %.
Ředidlo	Thinner 1006.
Čištění nástrojů	Thinner 1006.
VOC	Celkový obsah těkavých organických sloučenin je 660 g/litr. Obsah VOC v barvě naředěné 10% ředidla je 680 g/litr
BEZPEČNOST PRÁCE	Obaly jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány. Další informace o škodlivých vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostních listech jednotlivých produktů. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

tmk020802/006 7679