

TECHNICKÝ LIST

CHEMOPRÉN UNIVERZÁL



POPIS

Univerzální kontaktní lepidlo na různé materiály, savé i nesavé.

OBLAST POUŽITÍ

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho další. Na lepení nesavý - nesavý materiál doporučujeme ředit Chemoprén ředidlem.

VLASTNOSTI

- bez obsahu toluenu
- rychle a lehce zpracovatelný
- po promíchání okamžitě použitelný
- na všechna pevná lepení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	polychloroprén
Barva:	světle-béžová
Viskozita:	min.2000 mPa.s
Hustota:	0,86 g/cm ³ při +20 °C
Teplota zpracování:	mezi +18 až +25 °C
Spotřeba:	150 -250 g/m ² na jednu stranu
Doba odvětrání:	cca 15 minut
Odolnost vůči teplotě:	max.+70 °C
Pevnost v smyku:	0,59 N/mm ²
Pevnost v odlupování:	0,99 kN/m
Nanášecí nástroj:	zubová stěrka s ozubením F (A 1) nebo štětec s krátkými štětinami
Čištění:	ihned po použití Chemoprén Ředidlem
Minimální trvanlivost:	18 měsíců od data výroby
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	0,589 kg/kg produktu
Obsah organických rozpouštědel (VOC):	0,80 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek:	cca 23,5 % objemových
Skladování:	v dobře uzavřené nádobě při teplotě +5 až +20 °C. Studené nebo zmrzlé lepidlo je po pomalém aklimatizování na pokojovou teplotu (+20 °C) a silném promíchání opět použitelné bez snížení kvality.

BALENÍ

50 ml a 120 ml tuby, 0,5 l; 1 l; 4,5 l; 10 l plechovky

POKYNY K TECHNICKÉMU ZPRACOVÁNÍ

Lepený materiál musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení kovů a umělých hmot dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje. Doporučená spotřeba je 150 - 250 ml/m². Před použitím lepidlo pořádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat asi 15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách. Případné znečištění lepidlem odstraňte Chemoprén ředidlem.

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obale, na suchém místě při teplotách +5 až +20 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní údaje viz Bezpečnostní list.
Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadů.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.chemopren.cz