

## TECHNICKÝ LIST ALFABLOCK

### POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelné ochranné činidlo na bázi směsi silanu a siloxanu.

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Impregnace podkladů jako jsou cihly, vápenopískové cihly, malta, přírodní pískovec, beton (mimo EN-1504-2), exponované betonové, omítané a minerální desky.
- Fasády obytných, kancelářských a průmyslových budov, skladů, hliněných střešních krytin, minerálních dlažeb.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |   |
|---|---|
| KÓD VÝROBKU   | -   |
| BARVA   | bezbarvý  |
| KONEČNÝ EFEKT   | -   |
| OBSAH SUŠINY  | Cca 6% objemové   |
| HUSTOTA   | Cca 0,95-1 kg/l ISO 2811  |
| TEORETICKÁ VYDATNOST                                      | Vydatnost 3-5 m <sup>2</sup> /l, v závislosti na podkladu.  |
| BALENÍ  | 25 l  |
| ŘEDĚNÍ  | Připraveno k použití  |
| APLIKAČNÍ NÁRADÍ  | Nízkotlaká stříkací pistole tlak 0,5 - 1 bar. Tlak nastavte podle cíle.<br>Lze použít i štětec nebo válečky, ale aplikace je těžší kvůli nízké viskozitě. |
| HLOUBKA PENETRACE   | 2-18 mm v závislosti na podkladu.   |
| DOBA SCHNUTÍ (+ 23 ° C, relativní vlhkost vzduchu RH 50%) | 1-3 hodiny po aplikaci<br>Zcela suchý po 6 dnech  |
| ČISTĚNÍ NÁRADÍ  | Nářadí čistěte vodou. Mírně ztvrdlé nářadí lze čistit pomocí Pensselipesu Tool cleaner.   |

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který má být ošetřen, musí být pevný a suchý. Teplota vzduchu musí být nejméně + 5 ° C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:** Odstraňte prach, volné částice a jiné nečistoty z povrchu. Moučné a mechové povrchy umyjte s Tikkurila Mould Removal podle pokynů.

**APLIKACE:** Produkt musí být aplikován na ošetřovaný povrch technikou "mokrý na mokry" až do nasycení.

**POZNÁMKA:** Před ošetřením povrchu chraňte okna před postříkáním. Odstraňte od oken všechny materiály, ochraňte je před postříkáním. Neprovádějte aplikaci produktu za přítomnosti silného větru nebo deště.

**POKYNY NA ÚDRŽBU:** Zkontrolujte savost ošetřovaného povrchu. Pokud povrch odpuzuje vodu, činidlo na bázi silanu se nesmí absorbovat, protože může způsobit skvrny, které se obtížně odstraní.

Čištění s Alfablockom lze provést nejdříve po 3 letech. Při čištění postupujte podle pokynů v návodu na použití.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Výrobek obsahuje biocidní přípravek na uchování výrobku během skladování. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4- isothiazolin -3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [EC no. 220-239-6] (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Nádoby jsou vybaveny bezpečnostními etiketami, které musí být důsledně dodržovány. Další informace o škodlivých vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**DOPRAVA:** Není klasifikován.

### Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

### Distributor:

Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.