

TECHNICKÝ LIST FONTEFIRE WF

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný, teplem rozpínavý nátěr. Když je Fontefire WF vystaven teple (ohni) expanduje a vytváří izolační vrstvu pěny, aby chránil povrch pod nátěrem.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Používá se jako oheň zpomalující nátěr na interiérových a exteriérových dřevěných, dřevovláknitých desek, dřevotřískových desek a překližkových površích.
- Tento produkt splňuje následující požadavky na požární odolnost: Reakce na oheň. Zápalnost stavebních výrobků, třída B-s1, d0 podle EN 13501-1: 2007 + A1: 2009.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| OBSAH SUŠINY | 46±2%. | | |
| HMOTNOST SUŠINY | 54±2%. | | |
| HUSTOTA | 1,24 kg/l | | |
| KÓD VÝROBKU | 006 6770 | | |
| LESK | Matný | | |
| BARVA | Světle šedá | | |
| ŘEDIDLO | Voda | | |
| ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ | Vodou | | |
| DOPORUČENÉ NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ A TEORETICKÁ VYDATNOST | Doporučené nanášené množství | | Teoretická vydatnost |
| | Mokrý | Suchý | |
| | 350 g/m ² | 130µm | 3,5 m ² /l |
| | 380 g/m ² | 140µm | 3,3 m ² /l |
| | Praktická vydatnost závisí na způsobu nanášení, tvaru a drsnosti povrchu, který má být potažen. | | |
| DOBA SCHNUTÍ | | +23°C / RH 50% | +50°C / RH 50% |
| | Proti prachu, po | 1h | 5 min |
| | Na dotek, po | 2h | 10 min |
| | Přetíratelný, po | 12h | 1h |
| Doba schnutí a přetíratelnosti závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a větrání. | | | |
| EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota (2010)] | Obsah těkavých organických látek je 19 g/litr. | | |
| PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST | Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. | | |

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch musí být ošetřen a suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy by neměla během aplikace a schnutí klesnout pod +5°C. Relativní vlhkost by měla být mezi 20% - 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Odstraňte prach a nečistoty z povrchu. Čistěte spíše natřené povrchy s Maalipesu čisticím prostředkem a důkladně opláchněte vodou. Bruste povrchy a odstraňte brusný prach. Hoblované dřevěné povrchy musí být obroušeny před lakováním.

APLIKACE: Aplikace při vakuu, bez-vzduchovým stříkáním, bez-vzduchovým stříkáním s podporou vzduchu nebo štětcem. Promíchejte barvu důkladně před použitím a v průběhu použití několikrát.

Smrkový povrch: použijte 350 g/m² mokrého nátěru, doporučená tloušťka filmu jednoho nátěru je 175 g/m².

Ostatní dřevěné povrchy: použijte 380 g/m² mokrého nátěru, doporučená tloušťka filmu jednoho nátěru je 190 g/m².

Pro bez-vzduchové stříkání: Produkt se ředí 0-10% obj. Doporučená tryska je 0,015 "-0,026" a tlak min. 80-120 bar. Úhel stříkání podle tvaru objektu.

Pro bez-vzduchové stříkání s podporou vzduchu: Produkt se ředí cca. 0-5% obj. Doporučená tryska je 0,013 "-0,015" a tlak min. 40-120 bar. Rozprašovací tlak vzduchu by měl být 1 až 3 bar. Úhel stříkání podle tvaru objektu.

UKONČENÍ: Ultra Pro, 100 g/m², Akvi Top FD 30, 100 g/m²,
Povrchová úprava: Interiér Akvi Top FD 30, Helmi
Exteriér: Ultra Classic

TECHNICKÝ LIST FONTEFIRE WF

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které musí být důsledně dodržovány. Další informace o škodlivých vlivech a ochraně jsou uvedeny v jednotlivých zdravotních a bezpečnostních listech. Zdravotní a bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání od Tikkurila Oyj.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna našim operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze profesionály, kteří mají dostatek znalostí a znalostí o správném použití výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze poradní. A to v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, nebudeme schvalovat veškerou odpovědnost za Podmínkou, za kterých byl výrobek použit nebo se používá nebo aplikaci výrobku.

V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové užití probíhá na vlastní nebezpečí.