



## MASTON STH-50 500 ml

**Mason Stone Chip Spray** poskytuje účinnou ochranu automobilových dílů, které jsou náchylné na bednění kamínky. Díky gumovité konzistenci je to výborným ochráncem před Obita a korozi. Vyznačuje se také zvukově-izolačním efektem. Maston Stone Chip lze přetírat většinou autolaků.

**Návod:** Pečlivě vyčistěte nabarvené plochy, které chcete ošetřit. Zakryjte všechny povrchy, které nevyžadují ošetření. Před použitím třeste nádobou po dobu cca. 3 minut. Stříkejte ze vzdálenosti cca. 30 cm. Nastříkejte několik tenkých vrstev, mezi nástřiky nechte tmel vyschnout. Dosáhnete tak rovnoměrný ochranný výsledek. Protřepávejte nádobu během aplikace, aby byl tmel kapalný a roztíratelný. Trysku po použití vyčistěte tak, že otočíte nádobu dnem vzhůru a stříkáte, dokud nevyjde hnací plyn / vzduch. Pro odstranění skvrn doporučujeme Maston Thinner. Doba schnutí při +20 °C: Zaschlý na dotek po cca. 30-60 min., Připravený na přestříkání po 2-3 hodinách. Přelakování: Před přelakováním se ujistěte, že tmel je úplně suchý a řádně přilnul na ošetřeném povrchu.

### JAKOST A UŽITKOVÉ VLASTNOSTI

Výborně chrání proti korozi  
Zůstává dlouhodobě pružný  
Izoluje zvuk  
Vyznačuje se vynikající přilnavostí  
Může být přelakován  
Odolný vůči povětrnostním vlivům  
Odolný vůči slabým kyselinám a rozpouštědlům  
Čištění: čerstvě natřený materiál s rozpouštědlem, suchý materiál mechanicky

### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE

Základ tmelu: rozpouštědla, gumové, pryskyřičné a výplňové materiály  
Barva: viz uzávěr

### DOBA SCHNUTÍ

(při 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):

Zaschlý proti prachu: po cca. 30 minutách  
Nelepivý: po cca. 60 minutách  
Přetíratelný: po cca. 2 hodinách  
Doba schnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, a od tloušťky aplikovaného nátěru.

### SKLADOVÁNÍ:

60 měsíců při dodržení vhodných podmínek skladování (při teplotách + 10 °C až + 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

**BALENÍ:** 500 ml



4150501  
Černá



4150502  
Sivá

**Výrobce:** Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)  
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599  
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



**Distributor:** Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)