



MASTON ZINC SPRAY 400 ml

Zinkové spreje jsou rychleschnoucí a odolné antikorozní prostředky na všechny typy kovů, s požadavkem na vysokou ochranu před korozi zejména po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání děr, řezání apod.). Jsou vhodné na opravu jakýchkoliv kovových povrchů s poškozenou pozinkovanou vrstvou, na překrytí vrtaných a svařovaných částí nebo další antikorozní úpravy. Nesmí se přelakovávat alkydovými barvami. K dispozici ve dvou verzích; tmavě šedá zinková na kovy pozinkované za studena a hliníkově-zinková na kovy pozinkované elektrolyticky.

Pozor! Vysoká viskozita. Aby došlo k ucpání ventilu, protřepejte nádobu alespoň jednu minutu, dokud není slyšet zvuk třesoucích se kuliček uvnitř. Trysku po použití vyčistěte tak, že otočíte nádobu dnem vzhůru a stříkáte, dokud nevyjde hnací plyn.



ZINKOVÝ SPREJ

Zinkové spreje jsou rychleschnoucí a odolné antikorozní prostředky na všechny typy kovů, s požadavkem na vysokou ochranu před korozi zejména po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání děr, řezání apod.). Jsou vhodné na opravu jakýchkoliv kovových povrchů s poškozenou pozinkovanou vrstvou, na překrytí vrtaných a svařovaných částí nebo další antikorozní úpravy. Tmavě šedá zinková verze se používá na kovy pozinkované za studena. Spojte lze svařovat i po aplikaci zinkového spreje.

DOBA SCHNUTÍ:

Zaschlý proti prachu po 15 minutách, zaschlý na dotek po 30 minutách, zcela suchý po 1 hodině (+ 23 ° C).

Nelepivý: po cca. 60 minutách. Přetíratelný s většinou jednosložkových barev, kromě alkydových. Výrobek nejdříve otestujte nastříkáním na malou zkušební plochu.

SKLADOVÁNÍ: 36 měsíců.

PRODEJNÍ MNOŽSTVÍ: 6 ks.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC:

II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 626,07g/l.

400171 ZINKOVÝ SPREJ 400 ml



6 4 1 2 4 9 4 0 0 1 7 1 7

HLINÍKOVĚ ZINKOVÝ SPREJ

Zinkové spreje jsou rychleschnoucí a odolné antikorozní prostředky na všechny typy kovů, s požadavkem na vysokou ochranu před korozi zejména po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání děr, řezání apod.). Jsou vhodné na opravu jakýchkoliv kovových povrchů s poškozenou pozinkovanou vrstvou, na překrytí vrtaných a svařovaných částí nebo další antikorozní úpravy. Hliníkově-zinková verze se používá na kovy pozinkované elektrolyticky. Spojte lze svařovat i po aplikaci zinkového spreje.

DOBA SCHNUTÍ:

Zaschlý proti prachu po 15 minutách, zaschlý na dotek po 30 minutách, zcela suchý po 1 hodině (+ 23 ° C).

Nelepivý: po cca. 60 minutách. Přetíratelný s většinou jednosložkových barev, kromě alkydových. Výrobek nejdříve otestujte nastříkáním na malou zkušební plochu.

SKLADOVÁNÍ: 36 měsíců.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC:

II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 626,07g/l.

400172 HLINÍKOVĚ ZINKOVÝ SPREJ 400 ml



6 4 1 2 4 9 4 0 0 1 7 2 4

Výrobce: Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

