

# Valtti Complete

## Valtti Complete




**TYP** Matná lazura na dřevo s voskem.

**VHODNOST** Inovativní dekorační a impregnační přípravek pro nátěry všech typů dřeva v exteriéru. Výrobek má tixotropní vlastnosti – snadná aplikace, nestříká, neskapává. Výrobek vytváří barevný film, který je odolný vůči mikroorganismům, chrání před vlhkostí, nepraská, neolupuje se. Díky přídavku vosku vykazuje přípravek vysokou odolnost vůči poškrábání a obrušování. Nevyžaduje aplikaci základního nátěru. Vysoce kvalitní tónovací koloranty zaručují stálý a odolný odstín.

**PŘÍKLADY POUŽITÍ** Všechny typy dřeva. Ploty, zábradlí, zahradní nábytek, besídky, dveře, schody, okna atd.

### TECHNICKÉ ÚDAJE



**Základní barvy** EC

**Barevná škála** Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu.

**Stupeň lesku** 5. Matný

**Vydatnost** Až do 20 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu u hladkých dřevěných povrchů. Skutečná krycí schopnost závisí na absorpční schopnosti povrchu a metodě aplikace.

**Velikosti balení** 0.9 l, 2.7 l, 9 l

**Způsob nanášení** Štětcem nebo stříkáním.

**Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu** Při teplotě +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%, zaschlý na dotek po několika hodinách; přetíratelný po 24 hod..

**Objem sušiny** 23%, závisí na odstínu.

**Hustota** 0.91 kg/l

**Skladování** Přepravujte a skladujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5°C do +25°C.

## Valtti Complete

### NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky nanášení	Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava	Surové a neošetřené dřevo musí být čisté, suché, bez mastnoty, nečistot, oleje, vosku, veškerého uvolněného materiálu a povrchové kontaminace. Doporučujeme použít produkty Tikkurila pro odstraňování plísní a pro čištění. Veškeré dřívě natřené, mořené a tmelené povrchy je třeba zbrousit a vyhladit, aby dřevo mohlo absorbovat produkt. V případě potřeby úplně odstraňte celou vrstvu. Při nátěru starých povrchů doporučujeme provést zkušební nátěr. Pozitivní výsledek testu rozhodne o konečném použití produktu. Během aplikace chraňte rostliny před potřísněním přípravkem Valtti Complete.
Nanášení	Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Aplikujte vydatně na celý povrch, pozornost věnujte zejména čelním plochám, spojům a prasklinám. Na čelech trámů naneste silnou vrstvu. Na silně absorbujícím povrchu dřeva může být nutné aplikovat 2 vrstvy Valtti Complete s 24 hodinovým intervalem.
Čištění nástrojů	Před čištěním odstraňte z nástrojů přebytečnou barvu. Nástroje čistěte pomocí ředidla Everal Thinner 1050 nebo lakovým benzínem.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES	Kat. A/f. Povolený obsah VOC od roku 2010 - 700 g/l. Výrobek obsahuje méně než 700 g/l VOC.

### KLASIFIKACE Vlivu na Zdraví a Bezpečnost



Zdraví škodlivý

Obsahuje : terpentýnový olej, tolylfluanid Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/ aerosoly. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 [VALTTI COMPLETE](#)

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Prázdné plechovky a kapalný odpad recyklujte nebo zneškodněte podle místních úředních předpisů. Pozor! Čisticí hadry nebo brusný prach s obsahem výrobku mohou způsobit požár samovznícením a proto by před zneškodněním měly být uchovávány ve vodě, usušeny na vnějším prostranství nebo okamžitě spáleny.

### PŘEVOZ

-

Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.

Tikkurila s.r.o. • Minická 635 • 278 01 Kralupy nad Vltavou • Tel. +420 315 704 574 • Fax. +420 315 721 082 VAT CZ27229220 • e-mail: info.cz@tikkurila.com • www.tikkurila.cz