

Valtti Opaque

Valtti Opaque - Opaque wood finish




TYP polomatná krycí lazura na dřevo

VHODNOST Jako krycí barva je VALTTI OPAQUE speciálně vhodná na předtím natírané dřevěné povrchy s alkydovými barvami nebo mořidly, které potřebují nový nátěr. Doporučený na termálně upravená dřeva.

PŘÍKLADY POUŽITÍ Venkovní dřevěné stěny, podbití, dveře, sruby, ploty, okna, přístřešky, záhradní nábytek atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Základní barvy VVA a VC

Barevná škála Dostupná v bílém provedení, Tikkurila Vinha a Fasádní vzorkovnice.
 Upozornění: Požadovanou barevnost odstínu dosáhne nátěr až po jeho úplném proschnutí.

Stupeň lesku 4. Polomatný

Vydatnost Opracované dřevo: 8–10 m²/l na jeden nátěr.
 Neopracované dřevo: 4–8 m²/l na jeden nátěr. Síla vlhkého filmu je přibližně 100–250 μm na jeden nátěr, při suchém filmu přibližně 40–100 μm na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.

Velikosti balení 10 l, 3 l, 1 l

Ředidlo Voda

Směšovací poměr Je-li nutné zředte do 10 % vodou.

Způsob nanášení Štětcem nebo stříkáním.
 Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro natírání VALTTI OPAQUE. Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,0018"–0,023" vrchol paprsku.

Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschly na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 2 hodinách.

Objem sušiny kolem 37%, závisí na odstínu

Hustota 1.2 kg/l, ISO 2811

Skladování Chraňte před mrazem.

Valtti Opaque

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky nanášení	Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava	Povrch musí být čistý, suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Pro očištění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vyspravte suky a pryskyřičné oblasti s Tikkurila lakem na suky. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené. Ubezpečte se, zda je celý povrch připravený na základní nátěr a natírání. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikoročním materiálem. Upozornění: Viditelná ztráta zabarvení nátěru při světlých odstínech může nastat při přechodech přes suky a pryskyřičné oblasti na dřevě. Co se týká osobitých upozornění k výrobku, vztahují se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, Mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tríselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost povrchu nátěru.
Základní nátěr	Nové holé povrchy i předtím natřené, poškozené odloupnuté dřevěné plochy naimpregnujte základním olejem VALTTI BASE. Natřete základem všechny holé kovové části, které mohou rezivět s UNICA METAL PRIMER nebo ROSTEX SUPER. Upozornění: Základní nátěr s VALTTI BASE naneste na všechny dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
Natírání	Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI OPAQUE.
Čištění nástrojů	Nářadí, po použití ihned očistěte vodou.
Pokyny pro údržbu	Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, běžně stačí jeden nátěr VALTTI OPAQUE po 5–7 letech.

KLASIFIKACE Vlivu na zdraví a bezpečnost Dráždivý, Xi. Obsahuje: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

 [VINHA - VALTTI OPAQUE 2](#)



Dráždivý

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

PŘEVOZ

VAK/ADR -

mli201106/lko191106/akk301006/300-s

Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.

Tikkurila s.r.o. • Minická 635 • 278 01 Kralupy nad Vltavou • Tel. +420 315 704 574 • Fax. +420 315 721 082 VAT CZ27229220 • e-mail: info.cz@tikkurila.com • www.tikkurila.cz