

# Technický list výrobku

**SOUDAL**

INVA Building Materials s.r.o.  
Frýdek-Místek, TGM 463, 738 01, tel.: 558 436 174, 175  
[www.soudal.cz](http://www.soudal.cz), [www.inva.cz](http://www.inva.cz), [centra@inva.cz](mailto:centra@inva.cz), [lo@inva.cz](mailto:lo@inva.cz)

19.2.2009

## WASSERSTOPP

Wasserstopp je kvalitní ochranný nátěr s obsahem zpevňujícího umělého vlákna pro střechy připravený k rychlému a snadnému použití na suché nebo mokré povrchy. Hustá vysoce viskózní hmota k nanášení štětcem, válečkem nebo stěrkou vytváří po vytvrzení dokonale vodotěsnou bariéru kaučukové povahy.

### Charakteristika:

- akrylový polymer s obsahem rozpouštědla
- obsahuje umělé vlákno zesilující strukturální pevnost
- přemostí i větší spáry
- použitelný na suché i vlhké povrchy
- použitelný i při teplotách pod 0 °C
- po vytvrzení trvale elasticní
- dokonale voděodolný
- odolává UV záření – neztrácí barvu
- odolává velkým teplotním změnám
- velmi dlouhá životnost – minimálně 10 let
- pochůzny

### Příklady použití:

- opravy a ochrana plochých střech s vhodným systémem odvodnění
- opravy šikmých střech, teras, balkonů, kopulí, bání
- opravy okapů, vodotečí a odvodňovacích systémů
- velkoplošné opravy prasklin, trhlin, vzduchových kapes a bublin
- opravy pochůznych teras a balkonů
- havarijní naléhavé opravy

### Balení a barevné provedení:

- plechovky 0,75 kg, 4 kg
- šedá

### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

### Technická data:

**Báze:** akrylátová a kopolymerní rozpouštědlová disperze  
**Konsistence:** viskózní kapalina  
**Systém vytvrzování:** fyzikální schnutí  
**Rychlosť vytvrzování:** začíná po 15 minutách  
**Otevřený čas:** 15 minut  
**Specifická hmotnost:** 1,10  
**Teplotní odolnost:** -30 °C až +80 °C  
**Bod vzplanutí:** + 27 °C  
**Max. prodloužení pře přetržením:** 1000 %  
**Absorpce vody:** žádná  
**Spotřeba:** cca 2 kg/m<sup>2</sup>

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou u výsledku kam našli chápáná a jeju uvedeny v dobre víta. Pro tožba následně rodo si mohou jednou podklad a počít jich možných kombinací a způsobů aplikaci je nejmíni využití, než je možné o běžnou i jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně písemně utvářet nosit za dosažené výsledky. V každém případě doporučuje me zamýšlenou a plánovanou využití v oblasti rezervovat s nášim Technickým oddílem.

**Upozornění:** Škoda dovozu lze s úhradou dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ruší za jeho půlou funkčnost. Po této době mohou být dle kláštní výslosti na rušení.

Případná použití pak ko rezultu jde s nášim Technickým oddílem. U vedení skladu výrobku se mohou zejména písemně upřesnit na všechny požadavky.

**Povrchy:**

**Podklady:** bitumenové střešní mat. starší než 1 rok, cihly, beton, dlaždice, zinek, kovy, plasty

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu

**Příprava:** velmi porézní materiály ošetřete podkladovým nátěrem, který připravíte naředěním Wasserstoppu přidáním 10 – 15 % White Spiritu (lakového benzínu)

**Pracovní postup:**

Povrch se zbaví prachu a mastnoty. Porézní materiály napenetrujte nátěrem Wasserstopp rozředěným 10-15% White Spiritu. Praskliny a trhliny vyplňte Soudafaltem nebo Střešním tmelem. Při rozsáhlějším poškození použijte před nátěrem tkaninu Dakorub Fleece a po 8 dnech opakujte aplikační cyklus.

**Aplikace:** aplikujte štětcem, válečkem, stěrkou (pod vodou)

Naneste 2 vrstvy křížem v intervalu 24 hodin mezi nátěry.

**Čištění:** White Spiritem (lakový benzín).

**Pracovní teplota:** teploty nad – 15°C

**Na opravy používejte Wasserstopp.**

**Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.**

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štit. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potísnutí očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívajte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nezměšujte s neznámými látkami.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém lístku jsou u výrobců klasifikovány a jsou uvedeny v dobré věře. Pro totožné rádo si mohou řídit a podle dle a počet jejich možných kombinací a způsobu aplikaci je nejméně výsledky, nejméně o většinou jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně písemně určit všechny možné výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou a plánovanou výrobou čelit všem potenciálním rizikům. Po této dobu mohou být dle klášterného vlastnosti na rušení. Případně použít pak koenzymu Q10 a nejméně Technickým od dle en. U vedení skladu výrobku o průduku mohou být použity výrobky s výrobkem záruky.